



INFORMACIÓN TÉCNICA

AMPHI TOP PRIMER



DESCRIPCIÓN

Imprimación en base acuosa diseñada para múltiples aplicaciones de construcción. Excelente adhesión en diversos sustratos (incluso azulejo esmaltado), incluidos sustratos de baja energía superficial, excelente resistencia al agua y curado rápido. Adecuado incluso sobre hormigón fresco y morteros.

Características:

- Excelente adherencia al hormigón.
- Excelente resistencia a álcalis y eflorescencias.
- Excelente resistencia al agua, barrera de humedad y vapor de agua.
- Exterior e interior.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Sin disolventes.
- Producto listo al uso – No diluir.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina acrílica.	
Color	Incolora.	
Peso específico	0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	10 – 12 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	4 horas.	
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

APLICACIÓN

Imprimación universal para sustratos absorbentes y no absorbentes (incluso azulejos esmaltados). Sus partículas finas permiten una penetración profunda en sustratos porosos. Su baja absorción de agua permite sellar la superficie eficazmente y estabiliza las superficies polvorientas.

Otros usos típicos son las imprimaciones con alta resistencia al agua (revestimiento para habitaciones húmedas) y al vapor de agua (impermeabilización).

Imprimación para hormigón fresco («verde») o mortero, mejorando la adherencia de las capas posteriores con alta resistencia a los álcalis y las eflorescencias tanto en interiores como exteriores. Producto idóneo como sellador impermeabilizante de sótanos e imprimación para fibrocemento.



INFORMACIÓN TÉCNICA

AMPHI TOP PRIMER



MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios: Agua.

Producto listo al uso – No diluir.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

- Superficies no pintadas:
 - Yeso “muerto” o pulverulento, cemento, albañilería en general: Fijar la superficie a pintar con AMPHI TOP PRIMER. Una vez que esté bien seco aplicar el recubrimiento que se desee como acabado.
 - Vidrio, azulejo, baldosas vitrificadas, etc.: Aplicar de dos a tres capas del producto sin diluir. En superficies vitrificadas o con escaso poro se recomienda hacer una prueba de adherencia.
 - Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. La superficie debe tener una adecuada rugosidad recomendándose su preparación mediante lijadora con piedra de diamante (u otros discos abrasivos) o granalladora. Tratar la superficie con sulfumán (ácido clorhídrico) diluido 10 - 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación, lavar y dejar secar. Aplicar como imprimación para el suelo AMPHI TOP PRIMER. Transcurridas 24 horas, aplicar las posteriores capas.

Las superficies viejas deberán cepillarse fuertemente para sanearlas, eliminando por completo la grasa y el polvo, así como cualquier otra contaminación superficial.

- Superficies pintadas:
 - Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
 - Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y fijar la superficie a pintar con AMPHI TOP PRIMER. Una vez que esté bien seco aplicar el recubrimiento que se desee como acabado.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.



INFORMACIÓN TÉCNICA

AMPHI TOP PRIMER



- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 4 L; 15 L

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía.

Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Control de calidad: este control se realiza según un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001 y medioambiental ISO 14001.